WAKOL D 3045 Gruntówka specjalna

Informacje techniczne

Zastosowanie

Gotowa do użycia gruntówka dyspersyjna do zwiększenia przyczepności mas szpachlowych firmy Wakol, do stosowania na:

- WAKOL PU 280 Gruntówka poliuretanowa i WAKOL PU 235 Gruntówka poliuretanowa
- asfalcie lanym
- płytach wiórowych

oraz na posadzkach po gruntownym czyszczeniu, jak

- płytki ceramiczne
- posadzki z kamienia naturalnego
- lastryko

do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Szczególne właściwości

1) 2)

- nie zawiera rozpuszczalnika zgodnie z TRGS 610
- przyczepna powierzchnia
- do stosowania na podłogi z ogrzewaniem podłogowym
- gotowa do użycia

1) wg kryteriów GEV (niemieckie rozporządzenie w sprawie substancji niebezpiecznych) produkt zaklasyfikowany do klasy emisji z kodem EC1 PLUS: bardzo niska emisja
2) klasa emisji wg prawa francuskiego

Dane techniczne

Baza surowcowa:	dyspersja poliakrylanowa z dodatkami
Czas schnięcia:	ok. 30 - 60 minut wzgl. ok. 60 - 120 minut na płytach wiórowych
Środek czyszczący:	woda, przed zaschnięciem
Okres składowania:	12 miesięcy w temperaturze pokojowej
Temperatura składowania:	powyżej +5 °C, produkt wrażliwy na przemrożenie
GISCODE:	D1
Kod emisji wg GEV:	EC1 PLUS

Sposób nanoszenia i zużycie[3)]:

WAKOL wałek do gruntowania, wałek welurowy z krótkim włosem lub wałek piankowy — 100 - 150 g/m²

3) Zużycie zależy od struktury okładziny i chłonności podłoża

Podłoże

Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą odpowiadać normie DIN 18356 wzgl. DIN 18365. Podłoże musi być trwale suche, wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających klejenie. Usunąć mechanicznie wszystkie warstwy luźne, jak i pozostałości starych wykładzin, klejów, środków konserwujących itp.

Gruntówka specjalna WAKOL D 3045 przeznaczona jest do stosowania na gładkich, niechłonnych podłożach. W przypadku podłoży chłonnych należy stosować WAKOL D 3035 Gruntówka dyspersyjna, WAKOL D 3040 Koncentrat gruntówki dyspersyjnej lub WAKOL PU 280 Gruntówka poliuretanowa wzgl. WAKOL PU 235 Gruntówka poliuretanowa. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach informacji technicznych dotyczących zakresu stosowania i czasu schnięcia stosowanych gruntówek.

Aplikacja

Przed użyciem gruntówkę należy dobrze wymieszać. Gruntówkę specjalną WAKOL D 3045 nakładać na podłoże wałkiem welurowym lub piankowym, unikając przy tym tworzenia się kałuż. Nakładanie masy szpachlowej możliwe jest po wyschnięciu gruntówki (możliwość chodzenia); należy przestrzegać zalecanego czasu schnięcia.

Ważne wskazówki

Nie pracować w temperaturze poniżej +15 °C. Gruntówkę specjalną WAKOL D 3045 magazynowaną w chłodnym pomieszczeniu należy odpowiednio wcześnie przenieść do ciepłego pomieszczenia. Wszystkie wartości odnoszą się do temepratury ok. 20° C i 65 % względnej wilgotności powietrza.

Gwarantujemy stałą wysoką jakość naszych produktów. Wszystkie informacje oparte są na badaniach oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu i dotyczą warunków zgodnych z normami. Wielość stosowanych materiałów i różne warunki na budowie, na które nie mamy wpływu, wykluczają roszczenia związane z tymi informacjami. Dlatego zalecamy przeprowadzenie odpowiednich prób własnych. Należy przestrzegać zaleceń producentów stosowanych okładzin oraz aktualnie obowiązujących norm i kart informacji technicznych. W przypadku dalszych pytań nasz dział techniczny jest do Państwa dyspozycji.

Aktualne karty informacji technicznych dostępne są na stronie www.wakol.com.

Niniejsza karta informacji technicznych z dnia 06.07.2015 anuluje wszystkie poprzednie karty.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl